Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement
Du : 01/01/2017
Au : 30/06/2017

Producteur: **Entreprise Nationale des Granulats ENG**
Site d'élaboration: **Si Mustapha BOUMERDES Adresse: BP n°64 Thénia Tél: 06.61.65.19.31**
Nature pétrographique: **Granodiorite**
Elaboration: **Concassage +criblage**

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article 7

Produit : **Gravillons**
Classe granulaire : **25/40mm**

Code : IV D

	2D	1.4D	D	d	d/2				
	80	56	40	25	12,5	f	FI	LA	MDE
Vss + u			100,0	24,3	6,0	2,6	29,0	33,0	28,0
Vss			91,5	19,3	5,0	2,0	25,0	30,0	25,0
Xt			84,0	11,8					
Vsi	100	98	76,5	4,3					
Vsi - u		97	72						
sf	0	0,0	1,50	2,7	0,40	0,12	0,90	1,21	2,1
sf ≤ (Vss-Vsi)/3.3									

Partie Informative

Résultats de production

Du: 01/07/2016 **Au:** 31/12/2016


	80	56	40	25	12,5	f	FI	LA	MDE
Maximum	100	100,0	89,00	16,0	2,00	1,02	9,70	29,00	22
Xf + 1.25sf	100,0	100,0	85,9	15,4	2,5	0,8	9,8	28,7	21,4
Moyenne Xf	100	100,0	84,00	12,0	2,00	0,62	8,70	27,14	18,7
Xf - 1.25sf	100,0	100,0	82,1	8,6	0,0	0,5	7,6	25,6	16,0
Minimum	100	100,0	82,00	5,0	1,00	0,51	6,10	26,00	16,0
Ecart-type sf	0	0,0	1,50	2,7	0,40	0,12	0,90	1,21	2,1
Nombre résultats	24	24	24	24	24	24	21	7	7

Moyenne
Fuseau de fabrication
NA 5043 art:7

Essai(s) complémentaire(s)

ρrd: 2.57 Mg/m3

Gravillons



Date: 02/01/2017 Responsable qualité: Mme: S.DEY

Établit par le laboratoire central.

Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement
Du : 01/01/2017
Au : 30/06/2017

Producteur: **Entreprise Nationale des Granulats ENG**
Site d'élaboration: Si Mustapha BOUMERDES Adresse: BP n°64 Thénia Tél: 06.61.65.19.31
Nature pétrographique: **Granodiorite**
Elaboration: **Concassage +criblage**

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article10

Produit : **Gravillon**
Classe granulaire : **25/40mm**
Code : **A**

	2D	1.4D	D	d	d/2	f		
	80	56	40	25	12,5	0,063	FI	LA
Vss + u			100,0	24,3	6,0	2,6	24,0	33,0
Vss			91,5	19,3	5,0	2,0	20	30
Xt			84,0	11,8				
Vsi	100	98	76,5	4,3				
Vsi - u		97	72	0				
sf	0	0,0	1,50	2,70	0,4	0,07	0,90	1,21
sf ≤ e / 3.3								

Partie Informative


Résultats de production

Du: 01/07/2016 **Au: 31/12/2016**

	80	56	40	25	12,5	0,063	FI	LA
Maximum	100	100,0	89,0	16,0	2,0	1,0	9,7	29,0
Xf + 1.25sf	100	100,0	85,9	15,4	2,5	0,9	9,8	28,7
Moyenne Xf	100	100,0	84,0	12,0	2,0	0,8	8,7	27,1
Xf - 1.25sf	100	100,0	82,1	8,6	0,0	0,7	7,6	25,6
Minimum	100	100,0	82,0	5,0	1,0	0,7	6,1	26,0
Ecart Type sf	0	0,0	1,5	2,7	0,4	0,1	0,9	1,2
Nombre résultats	24	24	24	24	24	24	21	7

Moyenne
Fuseau de fabrication
NA 5043 art: 10

Gravillons



Essai(s) complémentaire(s)

prd : 2.57 Mg/m3
WA_{24}: 1,53%
Impuretés prohibées : néant
S : 0.0137%
SA : 0.190%
Chlorures: 0.0033%
Boulettes d'argile : <1%

Date: 02/01/2017 Responsable de la qualité: Mme: S.DEY
Établit par le laboratoire central.