Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement
Du : 01/01/2017
Au : 30/06/2017

Producteur: **Entreprise Nationale des Granulats ENG**
Site d'élaboration: **Si Mustapha BOUMERDES Adresse: BP n°64 Thénia Tél: 06.61.65.19.31**
Nature pétrographique: **Granodiorite**
Elaboration: **Concassage +criblage**

Partie Normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article 7

Produit : **Gravillons**
Classe granulaire : **16/25mm**
Code : III D

	2D	1.4D	D	d	d/2				
	50	31,5	25	16	8	f	FI	LA	MDE
Vss + u			100,0	23,9	6,0	2,6	29,0	33,0	28,0
Vss			99,2	18,9	5,0	2,0	25,0	30,0	25,0
Xt			91,7	11,4					
Vsi	100	98	84,2	3,9					
Vsi - u		97	79						
sf	0	0,0	2,30	1,8	0,50	0,22	0,80	1,21	2,1
sf ≤ (Vss-Vsi)/3.3									

Partie Informative
Résultats de production

Du: 01/07/2016 **Au:** 31/12/2016


	50	31,5	25	16	8	f	FI	LA	MDE
Maximum	100	100,0	99,00	14,0	3,00	1,47	9,50	29,00	22
Xf + 1.25sf	100,0	100,0	94,9	12,3	2,6	1,1	9,6	28,7	21,4
Moyenne Xf	100	100,0	92,00	10,0	2,00	0,81	8,60	27,14	18,7
Xf - 1.25sf	100,0	100,0	89,1	7,8	0,0	0,5	7,6	25,6	16,0
Minimum	100	100,0	87,00	4,0	1,00	0,52	4,20	26,00	16,0
Ecart-type sf	0	0,0	2,30	1,8	0,50	0,22	0,80	1,21	2,1
Nombre résultats	55	55	55	55	55	55	53	7	7

Moyenne
Fuseau de fabrication
NA 5043 art:7

Essai(s) complémentaire(s)

ρrd: 2.57 Mg/m3

Gravillons



Date: 02/01/2017 Responsable qualité: Mme: S.DEY
Établit par le laboratoire central.

	Fiche Technique Produit	Période de validité de l'engagement Du : 01/01/2017 Au : 30/06/2017

Producteur: **Entreprise Nationale des Granulats ENG**
Site d'élaboration: Si Mustapha BOUMERDES Adresse: BP n°64 Thénia Tél: 06.61.65.19.31
Nature pétrographique: **Granodiorite**
Elaboration: **Concassage +criblage**

Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme NA 5043 : Article10

Produit : Gravillon
Classe granulaire : 16/25 mm
Code : A

	2D	1.4D	D	d	d/2	f		
	50	31,5	25	16	8	0,063	FI	LA
Vss + u			100,0	23,9	6,0	2,1	24,0	33,0
Vss			99,2	18,9	5,0	1,5	20	30
Xt			91,7	11,4				
Vsi	100	98	84,2	3,9				
Vsi - u		97	79	0				
sf	0	0,0	2,30	1,80	0,5	0,22	0,80	1,21
sf ≤ e / 3.3								

Partie Informative


Résultats de production

Du: 01/07/2016 **Au: 31/12/2016**

	50	31,5	25	16	8	0,063	FI	LA
Maximum	100	100,0	99,0	14,0	3,0	1,5	9,5	29,0
Xf + 1.25sf	100,0	100,0	94,9	12,3	2,6	1,1	9,6	28,7
Moyenne Xf	100	100,0	92,0	10,0	2,0	0,8	8,6	27,1
Xf - 1.25sf	100,0	100,0	89,1	7,8	0,0	0,5	7,6	25,6
Minimum	100	100,0	87,0	4,0	1,0	0,5	4,2	26,0
Ecart Type sf	0	0,0	2,3	1,8	0,5	0,2	0,8	1,2
Nombre résultats	55	55	55	55	55	55	53	7

Moyenne
Fuseau de fabrication
NA 5043 art: 10

Gravillons



Essai(s) complémentaire(s)

ρrd : 2.57 Mg/m3
WA_{24}: 1,53%
Impuretés prohibées : néant
S : 0.00820%
SA : 0.860%
Chlorures: 0.0048%
Boulettes d'argile : <1%

Date: 02/01/2017 Responsable de la qualité: Mme: S.DEY
Établit par le laboratoire central.